AGREGA

Dikey Aşındırma Cihazı (Doğal Taşlar ve Beton İçin)

Doğal taş ve fayansların aşınmaya karşı dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılır. Test, kullanım sırasında maruz kalacak bir numunenin yüzeyinin standart koşullar altında aşındırıcı bir malzeme ile aşındırılmasıyla gerçekleştirilir.

Aşınma Test Cihazı temel olarak geniş bir aşınma diski, bir depolama hunisi, bir numune sıkıştırma arabası ve bir karşı ağırlıktan oluşur.

Geniş aşınma diskinin çapı 200 ± 1 mm olup genişliği 70 ± 1 mm'dir. (60 ± 3) saniyede 75 devir dönecek şekilde tahrik edilmektedir.

Hareketli bir sıkıştırma arabası, yataklara monte edilir ve kütlesi 14 ± 0,01 kg olan bir karşı ağırlık tarafından tekerleğe doğru ileri doğru hareket etmeye zorlanır.

Aşınma Diski Çapı: 200 ± 1 mm

Aşınma Diski Kalınlığı: 70 ± 1 mm

Aşınma Diski Dönüşü: 75 rpm

220 - 240V / 50 - 60Hz

İlgili Standartlar

EN 1338 EN 1341 EN 1342 EN 1343 EN 14157 CEN-TC 178 UNI 10532 BS 6717:2001 EN 1339 EN 1340

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

Yassılık İndeksi Elek Seti

PAG-420

Kum Eşdeğeri Deney Seti

PAG-404

Agrega Kırılma Değeri Deney Seti

PAG-414

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.